

本書は、財団法人日本建築総合試験所における
一級河川淀川産川砂(採取地点 枚方市付近)の
品質試験成績書に相違ないことを証明します。

平成28年4月7日


〒531-0063
大阪市北区長柄東2丁目9番80号
大阪府淀川土砂採取協同組合
TEL(06)6351-5265

〒534-0027
大阪市都島区中野町5丁目12番5号
株式会社問矢商店
TEL(06)6921-7414・FAX(06)6928-3211

骨材の品質試験結果報告書

試験番号	0001
受付日	平成28年 4月 1日
報告日	平成28年 4月 7日

一般財団法人 日本建築総
試験研究センター
センター長 工学博士 井 上




依頼会社名	大阪府淀川土砂採取協同組合		
所在地	大阪市北区長柄東2丁目9番80号先		
工事名	-----		
工事施工者	-----		
試験の目的	社内品質管理		
採取日	平成28年4月1日	採取場所	淀川枚方上流
骨材の種類	川砂	産地	大阪府淀川
その他	-----		

(試験依頼者の情報による)

試験結果

試験 期 間		平成28年 4月 1日 ～ 同月 7日			
試験 項 目	試験 方 法	試験 結 果			備 考
		1回目	2回目	平均値	
微 粒 分 量	JIS A 1103	0.4	0.5	0.5 (%)	----
単 位 容 積 質 量	JIS A 1104	1.60	1.60	1.60 (kg/L)	----
有 機 不 純 物	JIS A 1105	淡い			----
絶 乾 密 度	JIS A 1109	2.55	2.55	2.55 (g/cm ³)	----
吸 水 率	JIS A 1109	1.28	1.30	1.29 (%)	----
粘 土 塊 量	JIS A 1137	0.00 (%)			----
軽い粒子の質量分率	JIS A 1141:2007	0.1	0.1	0.1 (%)	----
塩 化 物 量	JIS A 5308	0.001	0.001	0.001 (%)	----
実 積 率	JIS A 1104	62.7	62.7	62.7 (%)	----
ふるい分け	JIS A 1102*1	粗粒率 (F.M.) 2.75 ふるいを通過する質量分率(%) ふるいの呼び寸法(mm) 粒度曲線			
ふるいの呼び寸法 (mm)	ふるいを通過する 質量分率 (%)				
—	—				
10	100				
5	100				
2.5	93				
1.2	76				
0.6	47				
0.3	8				
0.15	1				
備 考	*1:ふるい分け試験は、手動により行った。				
報告書発行責任者	材料部 中央試験室 室長 木村 芳幹 大阪府吹田市藤白台5丁目8番 TEL. 06-6834-0561				



別 記

- 1 河川の名称 淀川水系淀川
- 2 採取の目的 販 売
- 3 採取の場所及び面積 大阪市旭区太子橋3丁目地先～守口市八雲北町2丁目地先
(左岸14.8k～15.6k)
大阪市東淀川区大道南1丁目地先～大阪市東淀川区大桐5丁目地先
(右岸14.8k～15.6k)

枚方市出口2丁目地先～枚方市大字渚地先
(左岸24.0k～28.2k)
高槻市大字三島江地先～高槻市大字大塚地先
(右岸24.0k～28.2k)

- 4 採取する砂利等の
種類及び数量

種 類	数 量
砂 利	m ³
砂	144,000 m ³
玉 石	m ³
掻込み砂利	m ³
合 計	144,000 m ³

- 5 採取の方法 サンドポンプ式採取船による(採取船17隻)
- 6 採取の期間 平成28年4月1日から平成29年3月31日

7 許可の条件

- (1) 第6項に掲げる期間内であっても、採取量が第4項に掲げる許可の数量に達したときは、この許可は効力を失うものとする。
- (2) 次の各号に掲げる場合は、速やかに当局淀川河川事務所毛馬、枚方及び高槻出張所長を経由して河川管理者に届け出ること。
 - イ 許可の際の住所氏名を変更したとき。
 - ロ 許可に係る期間内に、この許可に係る採取量に満たないで採取を取り止めたとき。
 - ハ 天災その他止むを得ない理由によって採取できないとき。
- (3) 河川工事その他河川の管理に属する行為により通常生ずる支障については、この許可を受けたことをもって河川管理者に対抗することができない。
- (4) 河川管理者は、この許可書を整理する必要があると認めるときは、これを改正することができる。